

1. 軽い練和感、素早い練和

水なじみに優れ、軽い練和感で素早く練和できるように、配合バランスを調整しました。



2. 優れたチキントロピー性

軽い練和感はそのままに、タレにくいペーストに仕上がります。



3. 寒天との高い接着性

滑らかな表面性と、適度のゲル化時間により、寒天との接着に優れています。連合印象時においても、安心してご使用いただけます。



※寒天印象材：ネオロイドサファイアブルー

4. 精密できれいな模型面

硬石膏や超硬石膏を用いても、精密で滑沢模型面が得られます。

表面粗さ試験

ニュープライムロック
(超硬質石膏) 使用例

平均粗さ0.5 μ mRaFS
10点粗さ2.2 μ m



5. 物理的性質

項目	参考値
粉 / 水	8.4g/20ml
練和時間	20~30秒
トータル操作時間	1分20秒(ファスト)
	1分40秒(ノーマル)
	2分20秒(スロー)
初期硬化時間	1分40秒(ファスト)
	2分10秒(ノーマル)
	3分(スロー)
永久歪み	2.7%
弾性歪み	14.5%
圧縮強さ	0.7MPa

(試験方法:JIS T6505) (室温23°)

■3つのセッティングタイムと2つの香り

タイプ	ノーマルセット	ファストセット	スローセット (自動練和器対応)
色調	ピンク	グリーン	ブルー
香り	ペパーミント ストロベリー	ペパーミント	ペパーミント

包装(1Kg×5袋)